



Da Stahl-Becker troverete lamiera stagnata sia in confezioni che in fogli singoli.

Materiale	Numero materiale	Sigla materiale DIN
TS275	1.0375	T57

Tutte le informazioni senza garanzia

Stahl-Becker GmbH  
Ottostraße 9-11  
63150 Heusenstamm  
Germania

Telefono: +49 (6104) 4059-60  
Fax: +49 (6104) 4059-70

[www.stahlbecker.com](http://www.stahlbecker.com)  
[info@stahlbecker.com](mailto:info@stahlbecker.com)

**TÜV**  
**PROFI**  
**CERT**   
ZERTIFIKAT-NR 73 100 2150 *ISO 9001*

<b>Norma di qualità</b>	DIN EN 10202		
<b>Standard di dimensioni</b>	DIN EN 10202		
<b>Tipo di confezioni</b>	Lamiere		
<b>Dimensioni</b>	<b>Fogli dalle dimensioni 533 x 765 mm:</b>		
	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
	0,20	533	765
	0,32	533	765
	0,42	533	765
	<b>Fogli dalle dimensioni 530 x 760 mm:</b>		
	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
	0,52	530	760
	0,58	530	760
	0,70	530	760
<b>Resistenze alla trazione (Rm)</b>	340-395 N/mm <sup>2</sup>		
<b>Struttura di superficie</b>	Bk (brillante), LG (leggermente skinpassato)		
<b>Strato</b>	Stagnato lucido elettroliticamente, E 11,2/11,2 (la stagnatura per ciascun lato è di 11,2 g ogni m <sup>2</sup> ), allo spessore 0,70 mm è E 14		

Tutte le informazioni senza garanzia

Stahl-Becker GmbH  
 Ottostraße 9-11  
 63150 Heusenstamm  
 Germania

Telefono: +49 (6104) 4059-60  
 Fax: +49 (6104) 4059-70

www.stahlbecker.com  
 info@stahlbecker.com

