



Chez Stahl-Becker, vous obtenez une seule feuille de fer blanc ou des paquets entiers - comme vous le souhaitez!

Matériau	Désignation numérique	Désignation symbolique selon DIN
TS275	1.0375	T57

Toutes les informations sans garantie

Stahl-Becker GmbH
Ottostraße 9-11
63150 Heusenstamm
Allemagne

Téléphone: +49 (6104) 4059-60
Fax: +49 (6104) 4059-70

www.stahlbecker.com
info@stahlbecker.com

TÜV
PROFI
CERT 
ZERTIFIKAT-NR 73 100 2150 *ISO 9001*

Norme du Matériau	DIN EN 10202		
Norme de dimensions	DIN EN 10202		
Produits	Tôle		
Dimensions	Plaques de dimensions 533 x 765 mm:		
	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
	0,20	533	765
	0,32	533	765
	0,42	533	765
	Plaques de dimensions 530 x 760 mm:		
	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
	0,52	530	760
	0,58	530	760
	0,70	530	760
0,80	530	760	
1,00	530	760	
Résistances à la traction (Rm)	340-395 N/mm ²		
État de surface	Bk (blanc), LG (légèrement traité par skin pass)		
Revêtement	Rétamage brillant électrolytique, E 14,0/14,0 (le rétamage de chaque côté est de 14,0 g / m ²)		

Toutes les informations sans garantie

Stahl-Becker GmbH
 Ottostraße 9-11
 63150 Heusenstamm
 Allemagne

Téléphone: +49 (6104) 4059-60 www.stahlbecker.com
 Fax: +49 (6104) 4059-70 info@stahlbecker.com

