



Da Stahl-Becker troverete lamiera stagnata sia in confezioni che in fogli singoli.

Materiale	Numero materiale	Sigla materiale DIN
TS275	1.0375	T57

Tutte le informazioni senza garanzia

Stahl-Becker GmbH
Ottostraße 9-11
63150 Heusenstamm
Germania

Telefono: +49 (6104) 4059-60
Fax: +49 (6104) 4059-70

www.stahlbecker.com
info@stahlbecker.com

TÜV
PROFI
CERT 
ZERTIFIKAT-NR 73 100 2150 *ISO 9001*

Norma di qualità	DIN EN 10202		
Standard di dimensioni	DIN EN 10202		
Tipo di confezioni	Lamiere		
Dimensioni	Fogli dalle dimensioni 533 x 765 mm:		
	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
	0,20	533	765
	0,32	533	765
	0,42	533	765
	Fogli dalle dimensioni 530 x 760 mm:		
	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
	0,52	530	760
	0,58	530	760
	0,70	530	760
0,80	530	760	
1,00	530	760	
Resistenze alla trazione (Rm)	340-395 N/mm ²		
Struttura di superficie	Bk (brillante), LG (leggermente skinpassato)		
Strato	Stagnato lucido elettroliticamente, E 14,0/14,0 (la stagnatura per ciascun lato è di 14,0 g ogni m ²)		

Tutte le informazioni senza garanzia

Stahl-Becker GmbH
 Ottostraße 9-11
 63150 Heusenstamm
 Germania

Telefono: +49 (6104) 4059-60
 Fax: +49 (6104) 4059-70

www.stahlbecker.com
 info@stahlbecker.com

